

## DM

### Pokryvačská malta

Návrhová obyčejná malta pro zdění k použití ve venkovních stavebních částech, dle ČSN EN 998-2:2016 ed.3, označení G, třída M 5.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Zrnitost:	0 – 1 mm
Záměsová voda:	cca 5,25 l/30 kg
Zpracovatelnost:	cca 2 hodiny
Objemová hmotnost suché směsi:	cca 1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Objemová hmotnost čerstvé směsi:	cca 1,75 kg/dm <sup>3</sup>
Pevnost v tlaku po 28 dnech:	≥ 5,0 N/mm <sup>2</sup>
Teplota při zpracování:	nad +5°C do +25°C
Barva:	šedá, červená

#### VLASTNOSTI

Na střechy v exteriéru.

Pro ruční zpracování.

K zamazání střešních tašek (betonových i pálených).

K pokládce hřebenáčů, nárožních hřebenáčů a prežů.

Odolná proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná, vodoodpudivá, vyztužená skelnými vlákny.

Velmi dobrá zpracovatelnost a přilnavost.

Hydraulicky tvrdnoucí.

Neobsahuje azbest.

#### SLOŽENÍ

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv, plniv zrnitosti 0 – 1 mm a chemických přísad zlepšujících zpracovatelnost a vlastnosti směsi.

#### PODKLAD

Podklad musí být čistý, bez prachu. U silně nasákavých prvků a při teplém počasí je nutné omezit předčasný odtah záměsové vody z malty navlhčením nebo jiným vhodným opatřením.

#### ZPRACOVÁNÍ

Obsah balení (30 kg) se důkladně rozmíchá v čisté nádobě s cca 5,25 l záměsové vody tak, aby směs byla dokonale promíchaná. K rozmíchání směsi se použije voda podle ČSN EN 1008. Přidávání přísad a plniva k hotové směsi je nepřipustné. Lze rozmíchat i v běžné míchačce, kontinuální míchačce nebo elektrickým míchadlem. Pouze pro ruční zpracování. Namíchanou maltu následně zpracujte způsobem, který je doporučen pro použitý typ střešní krytiny. Provedené dílo je nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména před rychlým vyschnutím, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením deště, větru, mrazu a přímého slunečního záření.

## SPOTŘEBA

Z jednoho 30 kg pytle vznikne po zamíchání se záměsovou vodou cca 20 litrů čerstvé malty. Spotřeba je ovlivněna typem a formátem prvků použité střešní krytiny a způsobem zpracování (pokládky). Pro pokládku 1 bm hřebenačů je orientační spotřeba cca 15 - 20 kg malty.

## SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v papírových pytlích po 30 kg.

## OCHRANA ZDRAVÍ – PRVNÍ POMOC

Maltová směs obsahuje cement. S vlhkostí reaguje alkalicky. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Představuje nebezpečí podráždění při styku s kůží. Nevdechujte prach. Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

## POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko-poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy. Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách. Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:  
 Sievert CZ k.s.  
 Vinohradská 82, 618 00 Brno  
 Tel.: +420 515 500 826  
 www.sievert.cz  
 info@sievert.cz  
 Revize: 30.11.2022