



BGR

Bezrozpuštědlový penetrační nátěr.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zpracovatelnost:	cca 30 min. (při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti vzduchu 65 %)
Způsob dodání:	kanystř á 5 l, paleta 60 bal., 300 l kanystř á 20 l, paleta 24 bal., 480 l
Barva:	červená

Uvedená data jsou průměrné hodnoty zjištěné při laboratorních zkouškách (+20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu), prováděných v souladu s příslušnými normami a aplikačními testy. Odchytky od uvedených dat při praktické aplikaci jsou možné a nejsou důvodem pro reklamaci materiálu.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Vlastnosti

Neobsahuje rozpouštědla.
K přímému zpracování.
K nanášení válečkem, štětkou.
Zpevňuje podklad.
Vodoodpudivý.
Difúzně otevřený.

Použití

Penetrace pro zvýšení přídržnosti bitumenových stěrek na minerální podklady.
Pro zpevnění minerálních podkladů před užitím bitumenových stěrek.
Pro užití v exteriéru i interiéru.

SLOŽENÍ

Vodný roztok křemičitanu draselného a polymerů.

PODKLAD

Podklady na minerální bázi.
Podklad musí být suchý, únosný, čistý, zbavený prachu a zbytků případných dalších prostředků, snižujících přídržnost k podkladu, výkvětů atp.
Podkladní omítky musí být vyzrálé.
Volné části, prach a prostředky snižující přídržnost musí být důkladně odstraněny (mechanicky, tlakovou vodou).
Po omytí tlakovou vodou je nutné vyčkat na důkladné vyschnutí podkladu.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota

Nezpracovávat a nenechávat zrát za teplot vzduchu, podkladu a materiálu pod +5 °C, nad +25 °C, v případě, že se očekává noční mráz, nenanášet na sluncem osvětlené plochy, plochy ovlivňované větrem, deštěm, silným průvanem.

Míchání/příprava

Penetrace je připravena k okamžité spotřebě bez dalších úprav.

Nanášení/zpracování

Nanášejte štětkem nebo válečkem. Bitumenové stěrky nanášejte do ještě zavlhlé penetrace.



Schnutí/zrání

Delší doby schnutí penetrace nemají negativní dopad na přilnavost bitumenových stěrek, je však třeba zabránit opětovnému znečištění prachem.

Chraňte před nepříznivými povětrnostními podmínkami (mráz, déšť, přímý sluneční svit, atp.).

Mezi podklad a penetrační nátěr se nesmí dostat voda.

Čištění náradí/strojů

Použité nástroje očistěte po skončení práce čistou/kohoutkovou vodou, platí též pro delší přestávku v práci.

SPOTŘEBA

Dle druhu podkladu cca 0,15 kg/m².

SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladném prostředí, bez mrazu, v suchu, v neotevřených originálních baleních.

OCHRANA ZDRAVÍ – PRVNÍ POMOC

Obecně používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.

Zamezte kontaktu s kůží a s očima.

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.

Při zasažení očí vyjměte příp. kontaktní čočky, oči vypláchněte proudem vlažné vody.

Při požití podejte velké množství vody, nevyvolávejte zvracení.

Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Podrobnější informace na obalu materiálu a v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list ke stažení na www.sievert.cz.

LIKVIDACE ODPADU

Obal úplně vyprázdněte a odevzdejte k recyklaci.

Penetraci nevylévejte do kanalizace, nesmí být ukládána do běžného směsného domácího odpadu.

Penetraci likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Označení odpadu 08 04 16 (Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15), kategorie odpadu O.

POZNÁMKA

Údaje v tomto technickém listu představují pouze obecná doporučení. Z důvodu použití přírodních surovin mohou uvedené hodnoty a vlastnosti kolísat. Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Všechny údaje vycházejí z našich momentálních znalostí a zkušeností a vztahují se na profesionální a obvyklý způsob užití.

Všechny údaje jsou nezávazné, uvedené postupy a řešení zpracovatele nezbavují odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách. Záruka obecné platnosti všech údajů je vzhledem k různým povětrnostním podmínkám a dalším podmínkám při zpracování vyloučena. Záruka se vztahuje pouze na normami předepsané a laboratorně zjištěné vlastnosti (teplota +20 °C, relativní vlhkost vzduchu 65 %). Doporučení a specifikace nezahrnují všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel materiálu dodržovat vč. návazných předpisů. Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Výrobce neposkytuje garance na vlastnosti výrobků, které jsou změněny nevhodným způsobem zpracování, nebo nevhodným použitím.

S vydáním tohoto technického listu pozbývají předchozí vydání svou platnost. Nejaktuálnější informace najdete na naší internetové stránce www.sievert.cz.



Technický list vydal:

Sievert CZ k.s.

Vinohradská 82, 618 00 Brno

Tel.: 515 500 826

Fax: 548 216 657

www.sievert.cz

info@sievert.cz

Podklad pro zpracování: Sievert SE & Co., TM quick-mix BGR 25.01.2023

Revize: 04/2023