

BSM Bitumenová opravná stěrka



Bitumenová stěrka s obsahem rozpouštědel pro utěsnění trhlin na asfaltových páslech a uzavírání dutin, prasklin apod. Pro vnější použití.

Technické informace

Materiálová báze:	bitumen
Teplota zpracování:	+5° C až +35 °C
Konsistence:	pastovitá
Spotřeba:	cca 1,2 kg/m ² dle tloušťky vrstvy
Teplotní odolnost:	-20 °C až +100 °C
Odolnost vůči dešti:	po cca 3 h
Doba schnutí:	cca 24 h
Skladování:	V suchu, nesmí zmrznout
Způsob dodání:	plechové nádoby 1; 5 nebo 10 kg
Barva:	černá

VLASTNOSTI

- obsahuje rozpouštědla
- ihned k použití
- odolná proti ředěným kyselinám, alkáliím, průmyslovým plynům a solným roztokům
- vysoce odolná klimatickým podmínkám
- s vysokou odolností proti UV záření

POUŽITÍ

- na opravy netěsností na bitumenových a plechových střeších
- pro sanaci starých asfaltových pásů
- pro utěsnění prasklin, připojovacích spár zdiva, kaveren apod.
- pro stěrkování a utěsnění napojení střešních, spár, ventilátorů, vtoků a jiných prostupů atp.
- pro vnější použití

KVALITA & BEZPEČNOST:

- izolační stěrka s obsahem rozpouštědel
- základ materiálu je bitumen
- s přidavkem polymerů
- podléhá kontrolám jakosti

PODKLAD:

Podklad musí být nosný, se suchým povrchem, čistý a bez prachu nebo jiných oddělovacích vrstev. Ve fázi aplikace a schnutí nesmí mezi podklad a stěrku proniknout voda. Volné části odstraňte. Nesmí přijít do kontaktu s expandovaným a extrudovaným polystyrénem.

BSM Bitumenová opravná stěrka



ZPRACOVÁNÍ:

Bitumenovou stěrku BSM nanášejte v požadované tloušťce špachtlí na připravený podklad. Základní nátěr není nutný.

U vrstvy přesahující tl. 4 mm je nutné pracovat ve více vrstvách. Před aplikací další vrstvy je nutné každou vrstvu nechat (cca 24 h) proschnout. Lze rovněž provést vyztužení formou armovací síťoviny vložené do stěrky.

Pokud se u střešních sanací na starých asfaltových pásech nachází bubliny, je nutné tyto rozříznout do kříže a pásy sklopit zpět. Podklad, na který nanášíte bitumenovou stěrku, musí být suchý. Nakonec pásy zatlačte do hmoty a sanované místo ještě jednou přestěrkujte.

Bitumenovou stěrku je nutné chránit před prudkým vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy (mráz, déšť atp.)
Stěrku nezpracovávejte při teplotě vzduchu a podkladu nižší než +5 °C.

SPOTŘEBA:

Na každý mm tloušťky vrstvy je potřeba cca 1,2 kg/m².

SKLADOVÁNÍ:

Nádoby skladujte těsně uzavřené a v suchu. Nesmí zmrznout.

ZPŮSOB DODÁNÍ:

Plechové nádoby o objemu 1 kg, 5 kg a 10 kg

POKYN:

Technické údaje se vztahují na 20°C, při 60% relativní vlhkosti vzduchu.

Tato stěrka obsahuje hořlavá rozpouštědla. Ujistěte se, že je během zpracování zajištěno dostatečné větrání. Zabraňte intenzivnímu nadechování výparů.

Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo podzemních vod.



Zde obsažené informace jsou založeny na základě rozsáhlých zkoušek a praktických zkušeností. Nelze je použít pro každou aplikaci. V případě potřeby případně doporučujeme provést aplikační testy. Pro účely dalšího rozvoje jsou technické změny vyhrazeny. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

Stav: Červen
2015

BSM Bitumenová stěrka



Další informace získáte na:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Havarijní číslo: +49 551 19 240