

PDK

Disperzní lepidlo

Disperzní lepicí malta bez cementu

- Pro deskové materiály a rovné podklady
- Připraveno ihned k použití



Použití

- Pro tepelně-izolační kompozitní systémy
- Pro lepení izolačních desek z expandovaného pěnového polystyrénu (EPS) na dřevěných a jiných deskových podkladech
- Pro exteriéry a interiéry

Vlastnosti

- Velmi dobrá přilnavost k podkladu
- Bez rozpouštědel
- Připraveno ihned k použití
- Snadno a plasticky zpracovatelné

Složení

- Báze pojiva: polymerová disperze
- Minerální plniva
- Odstupňovaná velikost zrna kameniva podle ČSN EN 13139
- Aditiva pro řízení a zlepšení zpracovatelských a produktových vlastností

Podklad

Obecně

- Organicky spojené desky z dřevěného materiálu o tloušťce ≥ 12 mm, například třískové plošně lisované desky, stavební překližka, dřevovláknité desky, broušené OSB desky atd. podle DIN nebo obecného schválení stavebním dozorem
- Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky
- Vlákno-cementové nebo cementotřískové desky

Vlastnosti / kontroly

- Podklad musí být suchý, rovný, čistý, nosný a savý, zbavený zbytků nebo celých vrstev snižujících přilnavost, mastnot, starých nátěrů, výkvětů a sintrových vrstev.
- Deskové podklady musí být suché, hladké, rovně položené a pevně namontované, musí být zbaveny zbytků separačních vrstev.

PDK

Disperzní lepidlo

Zpracování

Teplota

- Nezpracovávat a nenechávat zrát za teplot vzduchu, materiálu a podkladu pod +5 °C a v případě, že se očekává mráz, při teplotách nad +30 °C; nevystavovat přímému slunečnímu záření, silnému působení větru, dešti, nenanášet na silně zahřáté podklady.

Michání / příprava / úprava

- Produkt před použitím dobře promíchat.
- V případě potřeby přidat maximálně 2 % čisté vodovodní vody pro dosažení plastičtější konzistence pro zpracování.

Nanášení

- Lepicí maltu nanášet na podklad nebo izolační desku celoplošně ozubeným hladítkem (4x4 mm nebo 6x6 mm) metodou pročešávání.
- Při nanášení lepidla na podklad zatlačit izolační desky do ještě čerstvého, mokrého lepidlového lože.

Schnutí / vytvrzení

- Zpravidla lze další vrstvu nanášet po uplynutí cca 24 až 48 hodin.
- Nízké teploty nebo vysoká vlhkost vzduchu schnutí a vytvrzení prodlužují, vysoké teploty nebo nízká vlhkost vzduchu jej urychlují.

Čištění nářadí

- Nářadí a přístroje je nutné ihned po použití omýt vodou.

Upozornění

- Další prováděcí pokyny pro zpracování produktu v tepelně-izolačním kompozitním systému viz brožura „Tepelně-izolační kompozitní systémy – základy plánování a provádění“.
- Je nutné pečlivě zakrýt všechny přilehlé plochy a konstrukční díly (např. okna, parapety atd.). Znečištění ihned omýt vodou.

Forma dodání

- 20 kg/kbelík

Skladování

- Skladovat v chladném, suchém prostředí bez mrazu v originální, ve výrobě uzavřené nádobě.
- V uzavřeném originálním obalu skladovatelnost minimálně 12 měsíců od data výroby.

Spotřeba / vydatnost

- Spotřeba: cca 1,5 - 3 kg/m²

Technické údaje

Hodnota pH	cca 8
Hustota	1,25 - 1,35 g/cm ³

U veškerých údajů se jedná o průměrné hodnoty, zjištěné za laboratorních podmínek podle příslušných zkušebních norem a pokusných aplikací. Odchytky za praktických podmínek jsou možné.

Bezpečnostní pokyny a pokyny k likvidaci

Bezpečnost

- Nejedná se o nebezpečnou látku ve smyslu Nařízení o nebezpečných látkách.
- V případě zasažení očí produktem je nutné jej ihned důkladně vypláchnout čistou vodovodní vodou. Vyhledat očního lékaře. Po styku s kůží očistit velkým množstvím vody.
- Další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

GISCODE

- BSW10 (Povrstvovací látky, na vodní bázi, bez konzervantů)

Likvidace

- Likvidace v souladu s úředními předpisy.
- Vyprázdněné nádoby beze zbytků odevzdat k recyklaci.
- Vyschlé zbytky produktu mohou být zlikvidovány podle Nařízení o odpadech s kódem odpadu 08 01 12 (Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11).
- Ztvrdlé zbytky produktu mohou být zlikvidovány podle Nařízení o odpadech s kódem odpadu 17 09 04 (Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03).

AKURIT PDK

Disperzní lepidlo

Všeobecné pokyny

Údaje v tomto technickém listu představují pouze obecná doporučení. Pokud se vyskytnou otázky ke konkrétnímu případu aplikace, obraťte se prosím na naše příslušné technické prodejní poradce. Všechny údaje vycházejí z našich momentálních znalostí a zkušeností a vztahují se na profesionální aplikaci a obvyklý účel použití. Všechny údaje jsou nezávazné a uživatelé nezbavují povinnosti vlastní kontroly vhodnosti produktu pro plánovaný účel aplikace. Záruka obecné platnosti všech údajů je vzhledem k různým povětrnostním podmínkám, podmínkám při zpracování a v objektu vyloučena. Změny v rámci produktového a aplikačně technického dalšího vývoje zůstávají vyhrazeny. Je nutné dodržet obecná pravidla techniky staveb, platné normy a směrnice, technické směrnice pro zpracování. S vydáním tohoto technického listu pozbyvají předchozí vydání svou platnost. Nejaktuálnější informace najdete na naší internetové stránce www.quick-mix.cz